FICHE TECHNIQUE

Mousse Tafro 3500 M1

Cellularisation :	fermé
Résistance Traction Longitudinale :	295 KPa
Allongement Longitudinal :	110 %
Résistance à la compression à 10% :	14 KPa
Résistance à la compression à 50% :	95 KPa
Conductibilité Thermique à 10 °C :	0.034 W/mK
Rémanence à la compression de 25% pendant 22h à 23°C mesure 24h après déharge :	10 %
Dureté Shore 00 :	51
Résistance UV :	moyen
Résistance à l'Ozone :	bon

Densité	29 Kg/m3
Résistance Traction Transversale :	190 KPa
Allongement Transversal :	90 %
Résistance à la compression à 25% :	34 KPa
Absorption d'eau :	1 % Vol
Conductibilité Thermique à 40 °C :	0.039 W/mK
Température d'utilisation maximum :	100 °C
Dureté Shore 0 :	14
Résistance Huile et hydrocarbures :	bon

Comportement au feu autre norme :	M1

VALEURS MOYENNES INDICATIVES